

Wymagane parametry techniczne papieru termicznego do drukarek HD II Online:

- **typ surowca: termiczny bez BPA FREE (bez bisfenolu A)**
- **szerokość i długość rolki 80 mm / 100 m**
- **czułość: standardowa**
- **prędkość drukowania: do 8 cali/200 mm na sekundę**
- **warstwa chroniąca: bez powlekania górnego**
- **odporność: normalna odporność na wpływy zewnętrzne, takimi jak wilgotność, światło, lanolina, alkohol, zmiękcacz, woda itd.**
- **trwałość obrazu: 5 lat**

Właściwości fizyczne:

	<u>wartości</u>	<u>jednostka</u>	<u>norma</u>
gramatura	55-60 ±5%	g/m ²	ISO 536
grubość	65-85	µm	ISO 534
gładkość	>400	sec	ISO 5627
jasność	92 ± 4	%	ISO 2469
obciążenie zrywające w długości	51 ±8	N/15mm	ISO1924/1
obciążenie zrywające w poprzek	29 ±7	N/15mm	ISO 1924/1
nieprzezroczystość	87±2	%	ISO 2471

Odporność klimatyczna

rodzaj odporności	warunki	obraz	kontrast
odporność na działanie ciepła	60°C /24 h	>76%	>72%
odporność na działanie wilgotności	40°C/90% rRr,F724	100%	> 99%
odporność na działanie światła	5000Lux/100h	>90%	>90%

Odporność chemiczna

rodzaj odporności	warunki	Stabilność obrazu
lanolinowy krem do rąk	24 h w temperaturze pokojowej	> 10%
alkohol etylowy	24 h w temperaturze pokojowej	> 70%
zmiękcacz (grafika Tesa 57410)	24 h w temperaturze pokojowej	> 12%
woda	24 h w temperaturze pokojowej	> 75%



Comp S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
 tel. +48 22 570 38 00, faks +48 22 662 63 71; e-mail: info@comp.com.pl, www.comp.com.pl
 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000037706 | NIP 5220001694 | REGON 012499190 | BDO 000013641
 Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 10 252 685,00 PLN

Comp Spółka Akcyjna Oddział Centrum Technologii Sprzedaży z siedzibą w Nowym Sączu
 ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz; tel. +48 18 444 07 20
 e-mail: info@novitus.pl, www.novitus.pl